

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PEGASOL® QUARTZ

Durable anti-slip coating.

- Durable Quartz finish
- Easy application
- Fast drying
- Abrasion resistant
- Odourless

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PEGASOL® QUARTZ

OPIS

Two-pack water based anti-slip floor coating for indoor and outdoor application.

ZALECANE UŻYCIE

For external works: on balconies, terraces, etc. For inside works: on industrial floors, warehouses, (in garages, a top coat in Pegakote has to be applied on Pegasol Quartz).

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,6
Stopień połysku:	Satyna
Zawartość substancji stałych wagowo:	77%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	63%
Proporcja mieszania:	Base : Activator = 7 : 0.5 (Weight)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	45 minutes
Do użytku:	2 hours
Do przemalowania:	6 hours
Pełne utwardzenie:	1 week
Czas przydatności do użycia:	1 hour (12 hours when diluted with 5% volume water)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

500 µm (800 g/m²)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

315 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

800 g/m² per coat

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate should be clean, dry and free from rising ground water. Pegasol Quartz can be applied directly on tiles, ceramics (even glazed), non-porous natural stones, tarmacadam. Porous concrete must be impregnated first with Primer 44 HS or with Vernac diluted with 10% volume Thinner 22. Curing compounds in case of poly concrete have to be removed by sand or grit blasting. On new or non-porous concrete, remove the cement grout by sand or grit blasting or attack with diluted hydrochloric acid (3 l hydrochloric acid in 10 l water, let it act for 10 minutes and rinse abundantly with clear water), let it dry a few days before application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum 8°C, maximum 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted by preference.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted by preference.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Not recommended.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water

UWAGI

- Pegasol Quartz will withstand foot traffic after 6 hours and wheeled traffic after 3 days
- Because of the development of acid products in Pegasol (Quartz) under influence of UV-rays, it should not be finished with polyurethane-varnishes (e.g. Pegagraff Hydro) in case of external works
- Add the hardener to the base gradually with good mechanical stirring
- When Pegasol Quartz has to be recoated, please contact our Technical Service
- For applications on balconies and terraces, please contact our Technical Service.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	30 g/l
Kategoria LZO:	A/j
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 20/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu