

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PLASTOPAN SUPER N

Lösemittelbasierter synthetischer Füllstoff

- Schnelle Härtung
- Ausgezeichnete Füllung
- Enthält keine wasserlöslichen Substanzen
- Absorbiert sehr wenig von der aufgetragenen Farbe



PLASTOPAN SUPER N

BESCHREIBUNG

Lösemittelbasierter synthetischer Füllstoff auf Basis von Leinölklydharz.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Glätten von Unebenheiten in Holzarbeiten im Innen- und Außenbereich, die mit Ölfarben oder synthetischen Lacken überstrichen werden müssen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------|
| Dichte (g/cm ³): | ± 2,4 |
| Glanzgrad: | Matt |
| Feststoffgehalt in Gewicht: | ± 87 % |
| Feststoffgehalt in Volume: | ± 70 % |

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

| | |
|-----------------|---------|
| Klebfrei: | 1 St. |
| Überstreichbar: | 24 St. |
| Durchgehärtet: | 1 Woche |

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

+/- 2 mm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

+/- 1.4 mm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

1 - 5 kg/m²

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gründlich reinigen von das Substrat, entfernen von alte, wettverschmutzte Farbe, die schlecht haftet. Auftragen von eine dünne Schicht Fassiprim (verdünnt mit ± 10 Vol.% Lackbenzin) auf die Oberflächen bevor dass füllen.

Behandeln die Substrate, die pudern oder kreiden zuerst mit Fixonal. Nach dem Füllen und Schleifen eine Grundierung von Fassiprim auf alle Oberflächen auftragen.

Wenn die matten Teile noch sichtbar sind, nachdem die Grundierung getrocknet ist, noch einmal die Grundierung auftragen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

In einem trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

In einem trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Terpentin

BEMERKUNGEN

Tragen Sie dünne Schichten von Plastopan Super N auf.

SICHERHEITSDATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC-Gehalt: | 390 g/l |
| Bemerkungen für Sicherheit: | Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde. |

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu