



**PROCHEMKO**



**POLITEX**

## **Geconcentreerde vloerwas voor verouderd linoleum**

- Goede vuil- en waterafstotende werking
- Glansherstel
- Zeer slijtvast
- UV-bestendig, vergeelt niet
- Ideaal voor verouderd of versleten linoleum

**WWW.PROCHEMKO.EU**

# POLITEX

## OMSCHRIJVING

Geconcentreerde vloerwas op basis van acrylaat-polymeren, speciale wassen en andere hulpstoffen voor rubber, linoleum, ongeglazuurde plavuizen, betonvloeren, uitgewassen grindtegelvloeren en kurk.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Glanzende vloerwas voor kunststofvloeren zoals rubber, linoleum en dergelijke, ongeglazuurde plavuizen, betonvloeren, gecoate vloeren, uitgewassen grindtegelvloeren en kurk.

(niet gebruiken op Pegulan, Mipolan en houten vloeren).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 1,02 kg/l  
Vaste stof gehalte in volume: 21%

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 30 min  
Hanteerbaar: 1,5 uur

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm (onverdund), 80 µm (verdund)

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

20 µm (onverdund), 10 µm (verdund)

## THEORETISCH VERBRUIK

Bij een droge laagdikte van 20 micrometer: 10 m<sup>2</sup>/l. (onverdund).

## PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktisch rendement is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het gewenste uiterlijk.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Maak de ondergrond stofvrij, schoon en droog.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Politex met water tot maximaal 1 : 2,5

Te sterke verdunning geeft een slechte filmvorming.

Breng het product in twee lagen aan, kruislings op elkaar met behulp van een inwasser.

De eerste laag minimaal 6 – 8 uur laten drogen alvorens de tweede laag aan te brengen.

Voor een optimale glans Politex in de verhouding 1 : 2,5 verdunnen met water en aanbrengen met behulp van een vernevelspuit en een highspeed machine (minimaal 2000 t/min).

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 10°C

Maximale relatieve vochtigheid : 90%

Minimale ondergrond temperatuur : 10°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

## OPMERKINGEN

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

8

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)