

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PRIMER 44HS®

Primer for brittle or weathered roofs, floors, walls

- Excellent fixation for stabilizing loose particles
- Prevents porous substrates from absorbing expensive coatings
- Flexible paint withstands temperature changes
- Quickly water-resistant (1 hour after application at 20 °C)
- Can be used on roofs, floors and walls

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRIMER 44HS®

BESKRIVELSE

Ready to use single pack binding primer based on chlorinated rubber improves adhesion of coatings on porous mineral surfaces.

ANBEFALET BRUG

Fixation layer for porous and unpainted mineral substrates.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,1
Glansgrad:	Blank
Faststofindhold i vægt:	45%
Tørstofindhold i volumen:	32%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 hour
Håndteringstør:	1 hour
Genbehandlingstør:	24 hours
Fuldt hærdet:	24 hours

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

70 µm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

23 µm

TEORETISK FORBRUG

14 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

10 - 15 m²/l. Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Clean and degrease the substrate. If the substrate is an acrylic paint, this must NOT be recoated with Primer 44HS (the acrylic paint is affected by the solvents of Primer 44HS). In such a case, replace Primer 44HS with Pegafix.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

All types. Do not dilute.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

All types. Do not dilute.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Do not dilute. Nozzle: 011 - 013. Pressure: 150 - 170 bars.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Do not dilute.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Thinner 22.

BEMÆRKNINGER

Ready for use. Do not dilute. Reversible paint system, this means that the product dissolves in its own solvent.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	599 g/l
VOC-færdigblanding:	599 g/l
VOC-kategori:	A/h
VOC-grænse:	750 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu