

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PRIMER 44HS®

Primer for brittle or weathered roofs, floors, walls

- Excellent fixation for stabilizing loose particles
- Prevents porous substrates from absorbing expensive coatings
- Flexible paint withstands temperature changes
- Quickly water-resistant (1 hour after application at 20 °C)
- Can be used on roofs, floors and walls

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRIMER 44HS®

DESCRIZIONE

Ready to use single pack binding primer based on chlorinated rubber improves adhesion of coatings on porous mineral surfaces.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Fixation layer for porous and unpainted mineral substrates.

DATI TECNICI

Densità:	1,1
Livello di lucentezza:	Lucido
Residuo secco in peso:	45%
Residuo secco in volume:	32%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da maneggiare:	1 hour
Asciutto da rivestire:	24 hours
Completamente indurito:	24 hours

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

70 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

23 µm

CONSUMO TEORICO

14 m²/l

CONSUMO PRATICO

10 - 15 m²/l. Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Clean and degrease the substrate. If the substrate is an acrylic paint, this must NOT be recoated with Primer 44HS (the acrylic paint is affected by the solvents of Primer 44HS). In such a case, replace Primer 44HS with Pegafix.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

All types. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

All types. Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Do not dilute. Nozzle: 011 - 013. Pressure: 150 - 170 bars.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Thinner 22.

NOTE

Ready for use. Do not dilute. Reversible paint system, this means that the product dissolves in its own solvent.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	599 g/l
Soluzione premiscelata COV:	599 g/l
Categoria COV:	A/h
Limite di COV:	750 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu