

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PRIMER 44HS®

Hechtprimer voor verweerde daken, vloeren en muren

- Uitstekend bindmiddel om losse deeltjes te stabiliseren
- Voorkomt absorptie van dure coatings door poreuze ondergronden
- Flexibele verf is bestand tegen temperatuurverschillen
- Snel waterbestendig (1 uur na applicatie bij 20 °C)
- Geschikt voor daken, vloeren en wanden

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRIMER 44HS®

OMSCHRIJVING

Gebruiksklare 1-component hechtprimer op chloorrubberbasis verbetert de hechting van coatings op poreuze minerale ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Fixeer- en hechtlaag voor poreuze en ongeschilderde minerale ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,1
Glansgraad:	Hoogglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	45%
Vaste stof gehalte in volume:	32%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	1 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	24 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

70 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

23 µm

THEORETISCH VERBRUIK

14 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

10 - 15 m²/l. Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond zuiver maken en ontvetten. Indien de ondergrond een acrylaatverf is, mag deze niet met Primer 44HS overschilderd worden (aantasten van de acrylaatverf door de oplosmiddelen van Primer 44HS). In dat geval Primer 44HS vervangen door Pegafix.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief geroerd worden tot het volledig homogeen is.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed geventileerde omgeving. > 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Alle types. Onverdund toepassen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Alle types. Onverdund toepassen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet verdunnen. Nozzle: 011 – 013 / Druk: 150 - 170 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Onverdund toepassen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 22

OPMERKINGEN

Gebruiksklaar product. NIET verdunnen. Reversibel verfsysteem d.w.z. dat het product terug oplost in zijn eigen oplosmiddel.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	599 g/l
VOC readymix:	599 g/l
VOC categorie:	A/h
VOC limiet:	750 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu