

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## AQUA MATT BASE

---



# Laque acrylique PU à base aqueuse

- Résiste aux graisses cutanées
- Maintien des couleurs et de la brillance
- Écoulement parfait
- Résistante aux rayures
- Pratiquement inodore et sèche rapidement

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# AQUA MATT BASE

## DESCRIPTION

Laque acrylique PU mate, durable, à base aqueuse et résistante aux rayures offrant un bon maintien des couleurs et de la brillance. Écoulement parfait, résiste aux graisses cutanées et lavable. Sèche rapidement, pratiquement inodore et pauvre en solvant. Pour l'intérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme couche de finition sur supports de bois prétraités. Également comme couche de finition sur supports plastique ou métalliques prétraités.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

Généralités : La surface doit être propre, portante, sèche, exempte de graisse et de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon recouvrement des arêtes vives.

Bois dénudé / non traité

- Appliquer une couche de Primer universel sur le bois non traité et de Primer ISO sur le bois saignant.
- Après séchage, poncer légèrement et dépolir.
- Couvrir de peinture. Anciennes couches existantes.
- Éliminer les anciennes couches non adhérentes.
- Nettoyer le tout avec le Nettoyeur peinture.
- Poncer la bois grisé pour faire réapparaître le bois sain et appliquer une couche de primer.
- Effectuer les réparations éventuelles et appliquer une couche de primer.
- Après séchage, poncer et dépolir.
- Appliquer une couche de Primer universel sur le bois dénudé et de Primer ISO sur le bois saignant.
- Après séchage, poncer légèrement et dépolir.
- Couvrir de peinture.

Couches de peinture existantes intactes

- Nettoyer les couches intactes avec le Nettoyeur peinture.
- Poncer soigneusement le support.
- Appliquer ou ajouter une couche de Primer universel.
- Après séchage, poncer légèrement et dépolir.
- Couvrir de peinture.

Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour des applications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez Rust-Oleum Europe.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	1.23
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	5-10%
Extrait sec en volume:	37%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Recouvrable:	6 h

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

95 µ

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

35 µ

## CONSOMMATION THÉORIQUE

14-16m<sup>2</sup>/litre par couche

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre, portante, sèche, exempte de graisse et de poussière. Arrondir légèrement les angles pour un bon recouvrement des arêtes vives.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien agiter avant l'emploi. Appliquer 1 à 2 couches avec un pinceau ou un rouleau adapté. Les produits à base aqueuse séchent assez rapidement. Afin d'éviter les raccords apparents, travailler toujours selon le procédé mouillé sur mouillé. Ne plus retoucher pendant le séchage.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation. Les produits à base de résines alkydes ont tendance à jaunir dans l'obscurité ou lorsqu'ils sont couverts. Dans un environnement exposé à la lumière, ce phénomène apparaît nettement moins souvent. Ce produit SPS résiste aux graisses cutanées. En cas de résistance aux graisses cutanées des couches de peinture, il faut tenir compte de la nature des saissures de la surface et du temps d'exposition. Dans ce cadre, le nettoyage régulier avec un produit adapté prolonge la durée de vie de la couche de peinture.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau et savon

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	40 g/l
Catégorie COV:	A/d
Limite COV:	130 g/l
Remarques pour la sécurité:	Restes de produits: Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Date d'émission: 20/03/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu