

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



AQUA SATIN



Zijdeglanzende lak op acrylbasis

- Sneldrogend
- Bevat zeer weinig oplosmiddel
- Praktisch reukloos
- Krasvast
- Uitstekende dekking

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

AQUA SATIN

OMSCHRIJVING

Uitstekend dekkende, krasvaste, duurzame, kleurvaste en zijdeglanzende lak op basis van acryl. Voor binnen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Toe te passen op hout, voorbehandeld metaal, kunststof en pleisterwerk.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Ondergrond: Oppervlakken dienen schoon, droog, stoffen vetvrij te zijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrijmaken. Grondverf Acryl aanbrengen. Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden. Afwerken met 1 of 2 lagen Acryllak Zijdeglans.

Schilderwerken in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, mat schuren en stofvrij maken. Indien nodig bijwerken met plamuur en Grondverf Acryl. Geheel gladschuren. Afwerken met 1 laag Acryllak Zijdeglans.

Schilderwerken in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

Onbehandeld MDF, spaanplaat, e.d.: Ontvetten, lichtschuren en stofvrij maken. Grondverf Acryl aanbrengen verdund met 5-10% water. Na drogingschuren en stofvrij maken. Dan een tweede onverdunde laag Grondverf Acryl aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen Acryllak Zijdeglans.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roestzorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een geschikte roestwerende menie. Dan een laag Grondverf Acryl onverdund aanbrengen. Afwerken met Acryllak Zijdeglans.

Harde kunststoffen: Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met 1 laag Multiprimeren afwerken met Acryllak Zijdeglans.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dichtheid (g/cm ³): | 1.2 |
| Glansgraad: | Zijdeglans |
| Glansgraad bij 60°: | 35-50% |
| Vaste stof gehalte in volume: | 35% |

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

| | |
|-------------------|-----|
| Kleefvrij: | 1 u |
| Overschilderbaar: | 6 u |

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

µ

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

35 µ

THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 14 m² /liter per laag afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

PRAKTISCH VERBRUIK

Depending on the object to be painted and the application method.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oppervlakken dienen schoon, droog, stoffen vetvrij te zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een acrylkwast, lakroller of spuit. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 3% water. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water en zeep

VEILIGHEIDSGEGEVENS

| | |
|-----------------------------|--|
| VOC readymix: | 40 g/l |
| VOC categorie: | A/d |
| VOC limiet: | 130 g/l |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. |

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu