

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



PREMIUM COVER PRIMER



Wasserlösliche Acrylatgrundierung für Wandfarbe

- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Atmungsaktiv
- Matt
- Gutes Eindringvermögen
- Wasserlöslich

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PREMIUM COVER PRIMER

BESCHREIBUNG

Wasserlösliche Acrylatgrundierung für Wandfarbe. Verhindert Glanzunterschiede, sorgt für eine bessere Haftung und Deckkraft der Farbe, vermindert die Saugkraft und erhöht die Ergiebigkeit der Schlussbeschichtungen. Lösemittelfrei, geruchsarm und schnell trocknend. Für den Innen- und Außenbereich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Vorbehandlung auf vorhandenen Farbschichten, leicht kreidenden und saugenden mineralischen Untergründen. Geeignete Untergründe sind u.a.: Farbschichten, Zement und Putz, Beton, Mauerziegel, Gipsplatten, Holzfasernplatten, etc. Bei alten Schichten (Papier)Tapeten darauf achten, dass die Tapeten hinreichend fest auf dem Untergrund kleben. Alte Schichten Vinyl-Tapeten können Weichmacher enthalten, wodurch die Farbe langsamer trocknet.

EMPFOHLENES SYSTEM

Allgemeines: Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Ablätternde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei der Anwendung im Außenbereich zuerst Moos und Algen gründlich entfernen.

Neue, unbehandelte Untergründe

- Saugende Untergründe mit Wandgrund Deckend vollflächig vorbehandeln.
- Leicht kreidende Untergründe gründlich reinigen.

Vorhandene intakte Farbschichten

- Mit Farbreiniger säubern.

Vorhandene nicht tragfähige Untergründe

- Ablätternde Schichten gründlich entfernen.
- Kreidende Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen.
- Gegebenenfalls Ausbesserungen vornehmen.
- Mit Fixiergrund vorbehandeln.

Von Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß verunreinigte Stellen:

- Gründlich mit Farbreiniger säubern.
- Oberfläche/verunreinigte Stellen mit Isoliergrund behandeln.

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die am häufigsten vorkommenden Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine ausführliche Beratung bitte an Rust-Oleum Europe wenden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.37
Glanzgrad:	Matt
Feststoffgehalt in Volume:	53%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Überstreichbar:	4-6 St.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 12 m²/l pro Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Ablätternde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei der Anwendung im Außenbereich zuerst Moos und Algen gründlich entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut umrühren. Mit einem geeigneten Pinsel, Farbroller oder Spritzpistole in 1 Schicht auftragen. Zur Vermeidung von Ansetzspuren stets nass-in-nass verarbeiten. Alle Bahnen in derselben Richtung nachrollen. Während der Trockenzeit die Fläche nicht mehr bearbeiten.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Im Außenbereich nicht kurz vor Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Bei der Verarbeitung dieses Produkts stets die notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei der Verarbeitung stets angemessen lüften.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nozzle: 0.015-0.017"
Druck: approx. 160 bar
Verdünnung: -

Die angegebenen Einstellungen für das Spritzen dieses Produkts gelten als Ausgangspunkt. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort sind die Einstellungen vom Anwender selbst zu bestimmen. Beim Auftragen darauf achten, dass die Schicht hinreichend ausgenebelt wird, sodass sich keine scharfen Übergänge oder Flecken bilden.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nozzle: 0.015-0.017"
Druck: approx. 120 bar
Luftdruck: approx. 1.5 bar
Verdünnung: -

Die angegebenen Einstellungen für das Spritzen dieses Produkts gelten als Ausgangspunkt. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort sind die Einstellungen vom Anwender selbst zu bestimmen. Beim Auftragen darauf achten, dass die Schicht hinreichend ausgenebelt wird, sodass sich keine scharfen Übergänge oder Flecken bilden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	10 g/l
VOC-Kategorie:	A/h
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu