

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SATIN



Laque de finition satinée à haut pouvoir couvrant

- Haut pouvoir couvrant
- Longue rétention du brillant
- Pour intérieur et extérieur

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SATIN

DESCRIPTION

Laque de finition satinée à haut pouvoir couvrant, décorative et durable. Pour le bois, les plastiques durs et le métal. Pour intérieur et extérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Sur le bois et sur le métal / le plastique prétraité.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Surface : La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière.

Bois intérieur non traité : Dégraisser, poncer légèrement et dépolir. Appliquer la peinture primer. Après séchage, poncer, dépolir et éventuellement appliquer un enduit sur les irrégularités. Appliquer une nouvelle couche de fond aux endroits où vous venez d'appliquer de l'enduit. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches Laque Satinée.

Bois extérieur non traité : Dégraisser, poncer légèrement et dépolir. Appliquer Primer. Après séchage, poncer, dépolir et éventuellement appliquer un enduit sur les irrégularités. Ceci fait, appliquer, à présent, une deuxième couche Primer non diluée. Terminer par 2 couches Laque Satinée.

Peintures en bon état : Dégraisser soigneusement avec un produit de dégraissage, poncer légèrement et dépolir. Si nécessaire, retoucher avec un enduit et appliquer une couche Primer. Poncer entièrement. Terminer par 1 couche Laque Satinée. Couches de peinture en mauvais état : Éliminer totalement les parties non adhérentes en utilisant pour ce faire un produit décapant, ou bien en brûlant, ou encore en vous servant d'un foin spécial peinture. Procéder ensuite comme 'Bois non traité'.

MDF non traité, aggloméré etc. : Dégraisser, poncer légèrement et dépolir. Appliquer Primer. Après séchage, poncer, dépolir et, éventuellement, appliquer un enduit sur les irrégularités. Ceci fait, appliquer, à présent, une deuxième couche Primer non diluée. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches Laque Satinée.

Métal non traité : Éliminer soigneusement la graisse, les écailles éventuelles et la rouille. Traiter d'abord avec un minium anti-rouille adapté. Puis appliquer une deuxième couche Primer. Utiliser Laque Satinée pour la finition.

Plastiques durs : Dégraisser, poncer légèrement et dépolir. Prétraiter avec 1 couche de Primer Universel. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches de Laque Satinée.

Plâtre : La surface doit être totalement sèche, exempte de graisse ou de poussière. Appliquer ensuite 1 couche Primer. Pour la finition, terminer par 1 ou 2 couches de Laque Satinée.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1.03-1.37
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	30-35%
Extrait sec en poids:	65-79%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	3 h
Recouvrable:	20 h

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

70 µ

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

45 µ

CONSOMMATION THÉORIQUE

Environ 14- 16 m² par litre par couche

CONSOMMATION PRATIQUE

The actual coverage depends on the nature and the structure of the surface and the application method.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien remuer avant l'emploi. Appliquer avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet à projection. A l'intérieur, appliquer 1 ou 2 couches fines. A l'extérieur, appliquer toujours 2 couches fines. Après chaque couche, légèrement poncer et dépolir.

IMPORTANT : Respecter le rendement et le temps de séchage entre les couches. Des couches trop épaisses rallongent le temps de séchage et sont cause de défauts au niveau du film sec.

CONDITIONS D'APPLICATION

Conditions d'application de préférence entre +8°C et +30°C et par temps sec (ne pas utiliser en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie). Les produits à base de résines alkydes ont tendance à jaunir légèrement s'ils se trouvent dans un environnement sombre ou s'ils sont recouverts. Ce phénomène est en revanche beaucoup plus rare lorsque les produits se trouvent dans un environnement exposé à la lumière du jour. Après application, bien refermer l'emballage. Retourner le pot quelques secondes afin d'éviter la formation d'un film de peinture et ranger le pot debout.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit ou nettoyant pour peinture.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

COV prêt à l'emploi:	300 g/l
Catégorie COV:	A/d
Limite COV:	300 g/l
Remarques pour la sécurité:	Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu