

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL



## ULTRA CLEANABLE MATT

# Optimally cleanable, extra matt wall paint



- Remains matt after cleaning
- No white marking
- Optimally cleanable
- Extra matt
- Scrub-resistant, Class 1

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# ULTRA CLEANABLE MATT

## DESCRIPTION

Optimally cleanable, extra matt wall paint based on a special binding agent combination. The dry paint coating is moisture-repellent to reduce dirt build-up and remains permanently matt after cleaning. Highly suitable for use on walls in public buildings and rooms that are prone to dirt/dust accumulation such as kitchens, bathrooms and entrance halls. For interior use.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

As a durable and very easily cleanable, even matt finish for interior walls and ceilings. Suitable surfaces include: existing coats of wall paint, cement and plasterwork, concrete, brick, gypsum panelling, etc. Also extremely suitable for painting glass fibre fabric.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

General information: The surface must be capable of supporting the paint, completely set, clean, dry, and free from dust or grease. Repair cracks and fissures. Remove and/or repair all loose and unstable coats.

New, untreated substrates

- Prime highly absorbent surfaces in their entirety using Stabilising primer.
- Thoroughly clean powdery surfaces. Prime with Stabilising primer after allowing to dry.
- After drying, apply 2 coats of Ultra Clean.

Existing intact coats of wall paint

- Clean using Paint cleaner.
- Apply an intermediate coat of Wall Primer Extra Opaque if necessary.
- After drying, apply 2 coats of Ultra Clean.

Existing, flaking coats of wall paint

- Remove loose parts.
- Thoroughly wash powdery coats and allow them to dry.
- Carry out any repairs.
- Prime with Stabilising primer.
- After drying, apply 2 coats of Ultra Clean.

Contamination caused by nicotine, damp, rust or soot

- Clean thoroughly using Paint cleaner.
- Treat surface/stain with Sealing primer.
- After drying, apply 2 coats of Ultra Clean.

The systems described above apply for the most common types of surface. For specific applications and/or detailed advice, please contact Rust-Oleum Europe.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	1.50
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 85°:	1%
Extrait sec en volume:	43%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 h
Recouvrable:	6 h

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

123 µ

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

53 µ

## CONSOMMATION THÉORIQUE

Approx. 8 m<sup>2</sup>/litre per coat

## CONSOMMATION PRATIQUE

The actual coverage depends on the nature and the structure of the surface and the application method.

## PRÉPARATION DE SURFACE

The surface must be capable of supporting the paint, completely set, clean, dry, and free from dust or grease. Repair cracks and fissures. Remove and/or repair all loose and unstable coats.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Stir thoroughly prior to use. The first coat can be diluted with a maximum of 5% water. Apply in 1 or 2 coats using a suitable brush, paint roller or paint sprayer. For optimal cleanability, apply 2 coats. To avoid visible marks, always work wet-on-wet and distribute the paint evenly. Back-roll all overlaps in the same direction. Do not touch up when drying. Very easy to touch up after drying.

## CONDITIONS D'APPLICATION

not use at temperatures below +8°C. Only use when the surface temperature is at least 3°C above the dew point temperature. Always use the required personal protective equipment when applying this product. Do not inhale spray mist/fumes given off by products. Always ventilate appropriately when applying.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Nozzle: 0.017-0.021"  
Pressure: approx. 180 bars

The stated settings for spraying this product are indicative and should be taken as your starting point. Depending on the on-site conditions, the settings will have to be determined by the person applying the paint.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Nozzle: 0.015-0.019"  
Pressure: approx. 125 bars  
Air pressure: approx. 1.5 bars  
Dilute: no

The stated settings for spraying this product are indicative and should be taken as your starting point. Depending on the on-site conditions, the settings will have to be determined by the person applying the paint.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Water

Date d'émission: 20/03/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ULTRA CLEANABLE MATT

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	30 g/l
Catégorie COV:	A/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Surplus product: This paint and the packaging should be disposed of at a collection point for hazardous or special waste.

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Date d'émission: 20/03/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)