

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ULTRA MASONRY MATT



Sehr hochwertige, matte Fassadenfarbe

- S.R.E.P.-Technologie
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schmutzabweisend und regendicht
- Nassabriebbeständig Klasse 1 (DIN EN 13300)
- Optimale Streichfähigkeit

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ULTRA MASONRY MATT

BESCHREIBUNG

Sehr hochwertige, matte Fassadenfarbe auf Basis einer Silikonharzemulsion. Hat durch die S.R.E.P.-Technologie (Silicon Resin Emulsion Paint) eine geringe Schmutzanhaftung und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit/Regendichte. Nassabriebbeständig Klasse 1, hervorragend witterungs- und alkalibeständig und unempfindlich gegen wechselnde Witterungseinflüsse. Optimal für eine dauerhafte Schlussbeschichtung, an die hohe Anforderungen gestellt werden. Für den Außenbereich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Durch ihre optimale Wasserdampfdurchlässigkeit besonders geeignet für Außenfassaden, an die hohe Anforderungen im Hinblick auf den Wasserhaushalt gestellt werden. Geeignete Untergründe sind u.a.: vorhandene Farbschichten, Zement und Putz, Beton, Mauerziegel, etc.

EMPFOHLENES SYSTEM

Allgemeines: Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Abblätternde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei der Anwendung im Außenbereich zuerst Moos und Algen gründlich entfernen.

Neue, unbehandelte Untergründe

- (Stark) saugende Untergründe mit Fixiergrund vollflächig vorbehandeln.
- Kreidende Untergründe gründlich reinigen. Nach Trocknung mit Fixiergrund vorbehandeln.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

Vorhandene intakte Farbschichten

- Mit Farbreiniger säubern.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

Vorhandene nicht tragfähige Untergründe

- Abblätternde Schichten entfernen.
- Kreidende Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen.
- Gegebenenfalls Ausbesserungen vornehmen.
- Mit Fixiergrund vorbehandeln.
- Nach Trocknung deckend anstreichen.

Von Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß verunreinigte Stellen

- Gründlich mit Farbreiniger säubern.
- Oberfläche/verunreinigte Stellen mit Isoliergrund behandeln.

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die am häufigsten vorkommenden Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine ausführliche Beratung bitte an Rust-Oleum Europe wenden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|------|
| Dichte (g/cm ³): | 1.48 |
| Glanzgrad: | Matt |
| Glanzgrad bei 85°: | 6% |
| Feststoffgehalt in Volume: | 40% |

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

| | |
|-----------------|-------|
| Klebfrei: | 2 St. |
| Überstreichbar: | 6 St. |

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

200 µ

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

80 µ

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Für einen optimalen Schutz ca. 5 m²/l pro Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Fehlstellen ausbessern. Abblätternde und rissige Schichten entfernen und/oder ausbessern. Bei der Anwendung im Außenbereich zuerst Moos und Algen gründlich entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut umrühren. Die erste Schicht auf einen unbehandelte tragfähigen Untergrund mit max. 10 % Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Pinsel oder Farbroller in 1 oder 2 Schichten auftragen. Zur Vermeidung von Ansatzspuren stets nass-in-nass verarbeiten. Alle Bahnen in derselben Richtung nachrollen. Während der Trockenzeit die Fläche nicht mehr bearbeiten.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Im Außenbereich nicht kurz vor Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen. Bei der Verarbeitung dieses Produkts stets die notwendige persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei der Verarbeitung stets angemessen lüften.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife

SICHERHEITSDATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC-Gehalt: | 5 g/l |
| VOC-Kategorie: | A/a |
| VOC-Grenzwert: | 30 g/l |
| Bemerkungen für Sicherheit: | Entsorgung: Inhalt und Verpackung bei der Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgeben. |

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in gut verschlossener Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu