

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



SURFA-ETCH® 108

Ætsevæske til gulve og metal

- Et alternativ til sandblæsning
- Forbedrer malingens vedhæftning
- Neutraliserer alkaliske salte
- Fjerner "hvid rust" fra metal
- Ingen lugtgener eller dampe

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SURFA-ETCH® 108

BESKRIVELSE

Ætseværk til ætsning af glatte og tætte overflader inden påføring af et malesystem.

ANBEFALET BRUG

Surfa-Etch 108 anvendes til ætsning af glatte og tætte overflader som beton, murværk, galvaniseret stål og aluminium inden påføring af et RUST-OLEUM MATHYS malesystem. Surfa-Etch 108 neutraliserer alkalier og fjerner zink- og aluminiumkorrosion ("hvid rust").

TEORETISK FORBRUG

6 - 8 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

BRUGSANVISNING

Ryst dunken grundigt før brug. Skrab eller børst fedt, olie, snavs og al anden forurening af så godt som muligt. Affedt med alkalisk rensmiddel, ved højtryks(damp)rensning eller - på mindre arealer - med et flygtigt opløsningsmiddel.

Rigeligt Surfa-Etch 108 skures ind i overfladen med en stiv nylonbørste eller -kost. Lad produktet virke 10-15 min., afhængig af temperaturen, og afskyl med rigeligt vand.

Surfa-Etch 108 må IKKE tørre ind i overfladen inden afskylning!

Det kan være nødvendigt, at skure beton og murværk 2 gange.

Efter afrensning fjernes al vand, og overfladen skal tørre helt, da fugt på overfladen eller i porerne kan skade det efterfølgende malesystem.

Vær opmærksom på at større overflader kræver længere tørretid ligesom dårlig ventilation og høj luftfugtighed øger tørretiden.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur skal være mellem 5° og 35° C.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 45 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

PH

1

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu