

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## **SURFA-ETCH® 108**

# **Etsooplossing voor vloeren en metaal**

- Verbetert de hechting van coatingsystemen
- Neutraliseert alkalische zouten
- Verwijdert 'wit roest' van metalen
- Geen onaangename geur of dampen
- Niet brandbaar

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# SURFA-ETCH® 108

## OMSCHRIJVING

Etsmiddel om gladde betonoppervlakken, metselwerk, verzinkt staal en aluminium te etsen voordat een coating aangebracht kan worden.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Surfa-Etch 108 etsmiddel wordt gebruikt om gladde betonoppervlakken, metselwerk, verzinkt staal en aluminium te etsen voor het aanbrengen van een RUST-OLEUM coating systeem. Surfa-Etch 108 neutraliseert alkalische verontreinigingen en verwijdert resten van zink-/aluminiumcorrosieproducten ("witte roest"). Surfa-Etch 108 wordt aangebracht met een nylon borstel of bezem.

## THEORETISCH VERBRUIK

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed schudden. Vet, olie, vuil en andere verontreinigingen zo goed mogelijk wegschrappen. Ontvetten door middel van alkalische reiniging, hoge-druk-(stoom)-reiniging of, voor kleine vlakken, oplosmiddel reiniging. Surfa-Etch 108 Etsmiddel rijkelijk op het oppervlak aanbrengen en met een nylonborstel inborstelen. Afhankelijk van de temperatuur 10 tot 15 minuten laten inwerken en vervolgens het oppervlak rijkelijk met schoon water zorgvuldig afspoelen. Surfa-Etch 108 Etsmiddel voor het afspoelen met water niet laten indrogen! Voor beton of metselwerk kan een additionele behandeling noodzakelijk zijn. Na het reinigen het achtergebleven water verwijderen en het oppervlak laten drogen, daar achterblijvend vocht of vocht ingesloten in poriën voortijdige gebreken aan een coating kan veroorzaken. Grote oppervlakken of slechte ventilatie kunnen langere droogtijden noodzakelijk maken.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 45 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## PH

1

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)