

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**SECCO<sup>®</sup> SUPER**

## Lösemittelhaltiges farbloses Hydrophobiermittel

- Um poröse, mineralische Untergründe Wasserabweisend zu imprägnieren: Backstein, Beton, Kalksandstein, Fugenmörtel, Porenbeton...
- Anwendbar auf „frischen“ Fugen
- Verhindert Frostschaden, Erosion, Moos- und Algenbefall ...
- Dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein
- Wasserabstoßend und Wasserdampfdurchlässig

[WWW.MATHYSPAINTS.EU](http://WWW.MATHYSPAINTS.EU)

# SECCO® SUPER

## BESCHREIBUNG

Wasserabweisendes Produkt auf Basis von Polysiloxanen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Wasserabweisende Behandlung poröser Mauern (Ziegelstein, Beton, Zement, etc.)

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm<sup>3</sup>): ± 0,8  
Feststoffgehalt in Gewicht: ± 5 %  
Feststoffgehalt in Volume: ± 5 %

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

1 - 4 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Reinigen und entstauben von die ausreichend trockenen Außenwände. Risse und Spalten müssen zuerst aufgefüllt werden.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Trockenes Wetter; auf Aussenmauern (so trocken wie möglich). > 5°C, < 80% Rel. L.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt bis Sättigung auftragen ( während einiger Sekunden nasses Aussehen); vorzugsweise eine zweite Schicht innerhalb von 15 Minuten anbringen, um eine bessere Imprägnierung zu bekommen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Ja, mit einer langhaarigen Wollrolle.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nicht empfohlen

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht empfohlen.  
Niederdruckspritzapparat: Kann mit Handdruckgerät gespritzt werden.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Lackbenzin

## BEMERKUNGEN

- Nicht poröse Oberflächen (Glas, Aluminium, blauer Stein, lackierter Ziegelstein, etc.) sorgfältig gegen Spritznebel und Secco-Spritzer absichern.
- Secco nur auf nicht-gestrichenen, steinigen Untergründen oder auf Zementuntergründen anbringen.
- Kann mit Murfill WP oder Paracem überstrichen werden.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 790 g/l  
Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu