

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## SECCO<sup>®</sup> SUPER

# Kleurloze waterafstoting voor minerale muren

- Solventgedragen hydrofobeermiddel
- Op basis van poly-siloxanen
- Voor het waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden: baksteen, beton, asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...
- Toepasbaar op "vers" voegwerk
- Vermindert vorstschade, erosie, mos- en algenaangroei,...



# SECCO® SUPER

## OMSCHRIJVING

Hydrofobeermiddel voor muren op basis van polysiloxanen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Het waterafstotend behandelen van poreuze muren (baksteen, beton, cement, etc.).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): ± 0,8  
Vaste stof gehalte in gewicht: ± 5 %  
Vaste stof gehalte in volume: ± 5 %

## THEORETISCH VERBRUIK

1 - 4 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De zo droog mogelijke buitenmuren vooraf reinigen en ontstoffen met een borstel. Barsten en spleten moeten vooraf opgestopt worden.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Droog weer, op zo droog mogelijke buitenmuren. > 5°C, < 80% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen tot verzadiging (= gedurende enkele seconden een nat uitzicht); bij voorkeur een tweede laag aanbrengen binnen de 15 minuten om een betere impregnatie te bekomen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen met langharige wollen rol.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Not recommended.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Kan met handdrukpomp verspoten worden.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit.

## OPMERKINGEN

- Niet-poreuze oppervlakken (glas, aluminium, blauwe steen, geverniste baksteen, etc.) zorgvuldig van de spuitnevel of spatten Secco afschermen.
- Secco Super alleen aanbrengen op een niet-geschilderde steenachtige of cementhoudende ondergrond. De ondergrond moet poreus zijn.
- Kan overschilderd worden met Murfill of Paracem.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 790 g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu