

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
— INDUSTRIAL —



## **SPEED PATCH POURABLE GRADE**

# **Quick setting, pourable repair product.**

- Accepte le trafic lourd 2 heures après l'application
- Facile à préparer : ajouter de l'eau et mélanger
- Peut être appliqué sur du béton légèrement humide
- Durcit à basse température (5 °C)
- Pour les réparations profondes ou superficielles



LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# SPEED PATCH POURABLE GRADE

## DESCRIPTION

Speed Patch Pourable is an easy to mix pourable material for quick repairs to level concrete, inside or outside. NOTE: This product is only available in the UK.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Repairs of heavily trafficked floors.

## DONNÉES TECHNIQUES

Résistance compression: 45 MN/m<sup>2</sup>  
Ratio de mélange: Poudre : Eau = 3 : 1 (Volume)

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Manipulable: 2 h  
Dur à cœur: 24 h  
Pot-life (vie du mélange): 5 - 10 min

## CONSUMMATION THÉORIQUE

A titre indicatif, chaque unité de 25 kg couvre environ 0,5 m<sup>2</sup> pour une épaisseur de 25 mm.

## CONSUMMATION PRATIQUE

La couverture pratique dépend de nombreux facteurs tels que la porosité et la rugosité du substrat et les pertes de matériau lors de l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

The substrate should be clean and free from oil or contaminants. Any loose material should be removed from the surface. If possible wire brush the surface. Edges of the repair should be cut to depth to avoid feather-edging in heavy wear areas. Speed Patch Pourable can be applied to damp (not wet) concrete.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Retirez le sac de poudre du seau en plastique et utilisez le seau vide ou un autre récipient approprié pour le mélange. En raison de la courte durée de vie du produit mélangé, nous vous recommandons d'effectuer le mélange à proximité de la réparation, et non à proximité de la source d'eau. Il est également utile d'avoir un seau d'eau à proximité, afin de pouvoir immerger et nettoyer rapidement les outils après utilisation. Versez l'eau dans le seau ou le récipient vide et ajoutez progressivement la poudre en remuant constamment afin d'obtenir une boue coulante. Pour les petites quantités, mélangez à la main à l'aide d'un outil à lame plate tel qu'une spatule, et pour les quantités plus importantes, utilisez un mélangeur monté sur une perceuse électrique à vitesse lente. N'ajoutez pas trop d'eau, sinon le temps de séchage sera prolongé et les performances risquent d'être altérées. Le mélange durcissant rapidement, versez immédiatement le Speed Patch Pourable dans le trou à réparer. Il est déconseillé de remuer à nouveau, car cela pourrait affaiblir la réparation finale.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer à une température d'environ 5°C - 20°C. Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.

## APPLICATION & DILUTION: RACLETTE/TRUELLE

Lorsqu'une consistance lisse est obtenue, il suffit de verser Speed Patch dans le trou. Si le produit a été correctement mélangé, il se nivellera de lui-même et ne nécessitera qu'une truelle minimale. Speed Patch Pourable peut être appliqué à n'importe quelle profondeur entre 5 mm et 100 mm. Les réparations dans les zones à faible trafic peuvent être bordées à la plume, mais les bords fins ne sont pas recommandés pour les réparations à trafic moyen ou intense.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon ou d'un grattoir et laver à l'eau avant que le produit ne durcisse.

## REMARQUES

Temperatures below 10°C will delay the curing process. As a guide, allow 24 hours when applied at 5°C. Do not apply at temperatures below 0°C. Speed Patch Pourable can be applied at any depth between 5 - 100 mm and repairs can be feather edged in light traffic areas. When mixed, this product will be pourable so is not suitable for repairs to sloping floors or exposed edges. After curing the product can be painted with any suitable floor paint. If the floor being repaired is very rough, you may wish to screed the whole floor for a smooth flat surface before painting.

## DURÉE DE VIE

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Date d'émission: 27/05/2026

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu