

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
— INDUSTRIAL —



## **SPEED PATCH POURABLE GRADE**

# **Quick setting, pourable repair product.**

- Aanvaardt zwaar verkeer 2 uur na het aanbrengen
- Gemakkelijk te bereiden: water toevoegen en mengen
- Kan aangebracht worden op licht vochtig beton
- Hardt uit bij lage temperaturen (5 °C)
- Voor diepe of ondiepe reparaties



**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# SPEED PATCH POURABLE GRADE

## OMSCHRIJVING

Speed Patch Pourable is an easy to mix pourable material for quick repairs to level concrete, inside or outside. NOTE: This product is only available in the UK.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Repairs of heavily trafficked floors.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Drukvastheid: 45 MN/m<sup>2</sup>  
Mengverhouding: Poeder : Water = 3 : 1 (Volume)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Hanteerbaar: 2 h  
Volledig uitgehard: 24 h  
Pot Life: 5 - 10 min

## THEORETISCH VERBRUIK

Als richtlijn zal elke eenheid van 25 kg ongeveer 0,5 m<sup>2</sup> bedekken bij een dikte van 25 mm.

## PRAKTISCH VERBRUIK

De praktische dekking hangt af van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van het substraat en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

The substrate should be clean and free from oil or contaminants. Any loose material should be removed from the surface. If possible wire brush the surface. Edges of the repair should be cut to depth to avoid feather-edging in heavy wear areas. Speed Patch Pourable can be applied to damp (not wet) concrete.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Haal de zak met poeder uit de plastic emmer en gebruik de lege emmer of een andere geschikte bak om te mengen. Vanwege de korte levensduur van het gemengde product raden we aan het mengen uit te voeren in de buurt van de reparatie, niet in de buurt van de waterbron. Het is ook handig om een emmer water in de buurt te hebben, zodat je het gereedschap na gebruik snel kunt onderdompelen en schoonmaken. Doe het water in de lege emmer of container en voeg geleidelijk en onder voortdurend roeren het poeder toe om een gietbare slurry te verkrijgen. Meng voor kleine hoeveelheden met de hand met een gereedschap met platte bladen, zoals een spatel, en gebruik voor grotere hoeveelheden een mixer die in een elektrische boormachine met lage snelheid is gemonteerd. Voeg niet te veel water toe, anders wordt de droogtijd verlengd en kunnen de prestaties afnemen. Omdat het mengsel snel hard wordt, moet de Speed Patch Pourable onmiddellijk in het te repareren gat worden gegoten. We raden af om opnieuw te roeren, omdat dit de uiteindelijke reparatie kan verzwakken.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van ongeveer 5°C - 20°C. Niet aanbrengen bij minder dan 5°C.

## VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

Wanneer een gladde consistentie is bereikt, kan Speed Patch eenvoudig in het gat worden gegoten. Als het product goed gemengd is, is het zelfnivellerend en hoeft er slechts minimaal getroffen te worden. Speed Patch Pourable kan in elke diepte tussen 5 mm en 100 mm worden aangebracht. Reparaties in gebieden met licht verkeer kunnen met een vederlichte rand worden aangebracht, maar dunne randen worden niet aanbevolen voor reparaties met middelmatig of zwaar verkeer.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Verwijder overtollig product met een doek of schraper en was het af met water voordat het product uithardt.

## OPMERKINGEN

Temperatures below 10°C will delay the curing process. As a guide, allow 24 hours when applied at 5°C. Do not apply at temperatures below 0°C. Speed Patch Pourable can be applied at any depth between 5 - 100 mm and repairs can be feather edged in light traffic areas. When mixed, this product will be pourable so is not suitable for repairs to sloping floors or exposed edges. After curing the product can be painted with any suitable floor paint. If the floor being repaired is very rough, you may wish to screed the whole floor for a smooth flat surface before painting.

## HOUDBAARHEID

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Uitgiftedatum: 27/05/2026

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)