RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

SUPERGRIP® 1K ANTIRUTSCH BESICHTUNG

Einfach aufzutragen Anti-Rutsch Fußbodenanstrich.

- Begehbar, für Innen- und Außenbereiche
- Antirutsch-Additiv ist in die Beschichtung vorgemischt
- Zum Auftragen auf alten Beton (> 2 Jahre), Metall und Holz
- Grifftrocken nach 6 Stunden

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® 1K ANTIRUTSCH BESICHTUNG

BESCHREIBUNG
Einfach aufzutragen lösemittelhaltige Anti-Rutsch Fußbodenanstrich basiert auf Alkydhärze. Er ist besonders geeignet zu behandeln von alte (>2 Jahre), trockene Beton Fußboden Innen und Außen. Der Anstrich ist gut beständig gegen Abrieb und nicht aggressives Reinigungsmittelbeständig. (Keine alkalische Reinigungsmitteln) und Kurzfristig gegen Kontakt mit Schmieröl-, Benzin, usw.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Der 7100 NS Fußbodenanstrich kann auf Betonfußboden alter dann 2 Jahre aufgetragen werden, die vollkommen trocken und sauber sein, dies außer glattem Beton oder Beton dass wasserabstoßende Produkten enthält, welche eine gute Haftung verhindern. Der 7100 NS Fußbodenanstrich kann auch auf eher aufgetragenen gut haftenden unbeschädigte Anstriche aufgetragen werden. 7100 NS Fußbodenanstrich kann auf Metallböden aufgetragen werden, die korrekt vorbereitet sein und mit einem geeigneten Rust-Oleum-Metallgrund grundiert wurden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,0 -1,1
Glanzgrad:	Hochglanz
Feststoffgehalt in Volume:	36 - 40%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	6 Uhr
Überstreichbar:	24 Uhr
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
130 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
50 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
8,0 m²/l bei 50 µm trocken

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Fett, Öl entfernen mit Rust-Oleum 2901 EpoxyShield Reinigungs- und Entfettungsmittel und alle anderen Verunreinigungen durch alkalische oder Hochdruck(Dampf)reinigung unter Zugabe von geeigneten Mitteln gründlich entfernen. Noch intakte Altanstriche anrauhen um eine gute Haftung zu erzielen und Verträglichkeit mit tragfähigen Altanstrichen überprüfen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein. Auf poröse Untergründen zuerst eine Schicht 7100
NS Fußbodenanstrich unverdünnt mit ±10 Vol.% 7301 auftragen.
Nachbehandlungsmittel sollen entfernt werden mittels staubfrei strahlen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
In einer trockenen gut belüfteten Umgebung auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Sparsam, nach Bedarf, bis 10 Vol.% 7301.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
Sparsam, nach Bedarf, bis 10 Vol.% 7301. Bei Rollerauftragen dürften 2 Schichten erforderlich sein zum Erreichen der empfohlenen trockene Schichtdicke.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Sofort nach Verarbeitung mit 7301.

BEMERKUNGEN
Der 7100 Fußbodenanstrich nimmer auf alkalische Untergründen auftragen.
Nicht auf Fliesen oder in Nassbereichen wie z.B. Badezimmern einsetzen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	456 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	485 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	500 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 5 Jahre ab Produktionsdatum, falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 13/05/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu