

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



SUPERGRIP® TREADSAFE

Anti-slip epoxy vloercoating.

- Kan zelfs bij 0°C worden aangebracht
- Sterke, duurzame afwerking
- Eén laag is voldoende
- Voor binnen gebruik

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® TREADSAFE

OMSCHRIJVING

Anti-slip epoxy vloercoating. 2-Component epoxy vloercoating voor beton en steen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Treadsafe is ideaal voor gebruik op vloeren, trappen, rampen, laadbays en bootdekken etc. Het kan worden toegepast op betonvloeren, die volledig schoon en droog zijn. Het wordt niet aanbevolen om het toe te passen op gladde/dichte beton of beton met een hardener, dat kan tot een slechte hechting leiden.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Hanteerbaar:	24 hours
Volledig uitgehard:	7 days
Pot Life:	Approximately 30 minutes to 1 hour at a temperature of 20°C when decanted into a shallow tray. Pot life will be reduced if the mixed components are left in the mixing tin.

THEORETISCH VERBRUIK

Rust-Oleum Treadsafe is geleverd in een verpakking die ontworpen is voor 5m². Bestaat uit epoxyhars, hardener en anti-slip aggregaat.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond moet ten minste vier weken oud, volledig droog en vrij van oppervlaktelooze (een zwakke stoflaag op beton), verontreinigingen en alle eerder toegepaste coatings. Zeer gladde beton of beton met oppervlaktelooze moet worden etched met een etchant om voldoende hechting te garanderen. Overige ondergronden moeten droog en vrij van alle losse oppervlaktelooze, verontreinigingen en roest zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Giet de vloeistof van de twee kleine blikjes (hars en hardener) in het grotere buitenblikje en meng grondig tot een uniforme kleur. Meng niet met het anti-slip aggregaat. De gemengde componenten moeten worden overgiet in een vlakke bak en worden gebruikt. (Als ze niet worden overgiet, worden de componenten en het mengblikje heel warm en onbruikbaar).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Store Treadsafe op een temperatuurbereik van 15°C - 25°C voor 8 uur vóór gebruik. Dit zal ervoor zorgen dat de applicatie van de gemengde hars en hardener maximaal wordt benut.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Een roltype roller (niet schuim) moet worden gebruikt om de mengsel van een rollerbak over een oppervlakte van maximaal 5m². Onmiddellijk strooi het anti-slip aggregaat uniform over de natte laag om de gewenste oppervlakteafwerking (totaal of licht dekking) te bereiken. Gebruik dezelfde roller, rol over het gestrooide aggregaat om het in te werken en bedek het met de mengsel. Het is niet normaal noodzakelijk om de roller te herladen met de gemengde hars, tenzij zeer grote hoeveelheden zand zijn toegevoegd.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Het is niet praktisch om applicatoren schoon te maken en ze moeten worden weggegooid na gebruik. White Spirit of een oplosmiddel zal ongewenste spatten verwijderen (indien toegepast).

OPMERKINGEN

Om de beste prestaties te garanderen, MOET NIET WORDEN GESCHILD ALS DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN VAN TOEGEPAST ZIJN: 1) Geschild beton: druppel een klein beetje water op de oppervlakte. Als het water afloopt, is er een sealer aanwezig en kan de verf niet goed hechten. 2) Vocht in de beton: gebruik een plastic sheet (bijv. vuilniszak) op de vloer. Tape de randen af en laat het 24 uur drogen. Als waterdruppels op de oppervlakte van de plastic of als de beton vochtig (donkerder van kleur) is, wordt vocht in de beton vastgehouden. 3) Losse beton of betonstof: als de beton los is, chipping of er is betonstof aanwezig, zal de coating niet goed hechten tenzij alle losse materialen en stof zijn verwijderd en beschadigde gebieden zijn hersteld. 4) Vloeren die zijn behandeld met een egaliserend mortel of op anhydride vloeren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	30 g/l
VOC readymix:	30 g/l
VOC categorie:	A/j
Opmerkingen mbt veiligheid:	Avoid contact with skin and eyes. For skin contact, wash affected area with soap and water and rinse well. First aid: in case of contact with eyes, flush with cold water for 15 minutes. If swallowed, do not induce vomiting. Drink 1-2 glasses of water or milk. Contact a physician immediately. Keep out of reach of children. Do not take internally. Consult for further information the Safety Data Sheet and the Safety Information printed on the can.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu