

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



SUPERGRIP® TREADSAFE

Anti-slip epoxy vloercoating.

- Kan zelfs bij 0°C worden aangebracht
- Sterke, duurzame afwerking
- Eén laag is voldoende
- Voor binnen gebruik

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® TREADSAFE

OMSCHRIJVING

Anti-slip epoxy vloercoating. 2-Component epoxy vloercoating voor beton en steen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Treadsafe is ideaal voor gebruik op vloeren, trappen, opritten, laadperrons en bootdekken etc. Het kan worden aangebracht op betonnen vloeren die volledig schoon en droog zijn. Het wordt afgeraden om het aan te brengen op glad/dicht beton of beton dat een uithardingsmiddel bevat, omdat dit een goede hechting verhindert.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Hanteerbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	7 dagen
Pot Life:	Ca. 30 minuter til 1 time ved en temperatur på 20 °C når den dekanteres over i et grunt brett. Levetidene reduseres hvis de blandede komponentene blir stående i blandedoksen.

THEORETISCH VERBRUIK

Rust-Oleum Treadsafe wordt geleverd in een verpakking van 5 m². Bestaat uit epoxyhars, verharder en antislip aggregaat.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Surfaces to be treated must be at least four weeks old, completely dry and free of surface laitance (a weak dusty layer on concrete), contaminants and any previous poorly bonded coatings. Very smooth concrete or concrete with surface laitance should be etched with a etchant to ensure adequate adhesion. Other surfaces should be dry and free of all loose surface material, contaminants and rust.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Giet de vloeibare inhoud van de twee kleine blikken (hars en verharder) in het grotere buitenste blik en meng grondig tot de kleur uniform is. Meng het antislip aggregaat er niet doorheen. De gemengde componenten moeten worden gedecanteerd in een ondiepe schaal en onmiddellijk worden gebruikt. (Als ze niet worden overgegoten, worden de componenten en het mengblik erg heet en onbruikbaar).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Bewaars Treadsafe bij een temperatuur van 15°C - 25°C gedurende 8 uur voor gebruik. Dit zorgt ervoor dat de gemengde hars en verharder gemakkelijker kunnen worden aangebracht en dat de potlife wordt gemaximaliseerd.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Breng het mengsel op een oppervlakte van maximaal 5 m² aan met een roller van het pooltype (geen schuim) vanuit een ondiepe rolbak. Strooi het antislip aggregaat onmiddellijk gelijkmatig over de natte laag om de gewenste afwerking van het oppervlak te verkrijgen (totale of lichte dekking). Rol met dezelfde roller over het gestrooide aggregaat om het in te bedden en te bedekken met het mengsel. Het is normaal gesproken niet nodig om de roller opnieuw te vullen met gemengde hars, tenzij er zeer grote hoeveelheden grit zijn aangebracht.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Het is niet praktisch om applicators schoon te maken en ze moeten na gebruik worden weggegooid. Terpentine of een gelijkaardig oplosmiddel verwijdert accidentele spatten (indien onmiddellijk behandeld).

OPMERKINGEN

Om de beste prestaties te garanderen, NIET VERFEN ALS DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN BESTAAN: 1) Verzegeld beton: druppel een kleine hoeveelheid water op het oppervlak. Als het water parelt, is er een verzegeling aanwezig en kan de verf niet goed hechten. 2) Vocht in het beton: breng een vel plastic (bv. vuilniszak) aan op de vloer. Plak de randen vast met tape en laat 24 uur uitharden. Als er waterdruppels aan de binnenkant van het plastic verschijnen of als het beton er nat uitziet (donkerder van kleur), zit er vocht vast in het beton. 3) Los beton of betonstof: als het beton los zit, afbrokkelt of betonstof bevat, zal de coating niet goed presteren tenzij al het losse materiaal en stof wordt verwijderd en beschadigde plekken worden gerepareerd. 4) Vloeren die zijn behandeld met een egalisatiemortel of op anhydridevloeren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	30 g/l
VOC readymix:	30 g/l
VOC categorie:	A/j
Opmerkingen mbt veiligheid:	Vermijd contact met de huid en ogen. In geval van contact met de huid, het getroffen gebied wassen met water en zeep en goed afspoelen. Eerste hulp: bij contact met de ogen, speel met koud water gedurende 15 minuten. Bij inslikken niet laten braken. Drink 1-2 glazen water of melk. Onmiddellijk een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad en de veiligheidsinformatie op het blik.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 09/12/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu