

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® TREADSAFE

Antypoślizgowa epoksydowa powłoka podłogowa.

- Możliwość stosowania w temperaturze do 0°C
- Mocne, długotrwałe wykończenie
- Aplikacja jednej warstwy
- Zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® TREADSAFE

OPIS

Antypoślizgowa epoksydowa powłoka podłogowa. 2-pak epoksydowych powłok podłogowych do betonu i kamienia.

ZALECANE UŻYCIE

Treadsafe jest idealny do stosowania na podłogach, schodach, rampach, rampach załadunkowych i pokładach łodzi itp. Może być nakładany na betonowe podłogi, które są całkowicie czyste i suche. Nie zaleca się stosowania na gładkim/gęstym betonie lub betonie zawierającym związek utwardzający, który uniemożliwi dobrą przyczepność.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Do użytku: 24 godziny
Pełne utwardzenie: 7 dni
Czas przydatności do użycia: Około 30 minut do 1 godziny w temperaturze 20°C po zdekantowaniu do płytkiej tacy. Żywotność naczynia ulegnie skróceniu, jeśli wymieszane składniki pozostaną w puszcze do mieszania.

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

Rust-Oleum Treadsafe jest dostarczany w opakowaniu przeznaczonym do pokrycia 5 m². Zawiera żywicę epoksydową, utwardzacz i kruszywo antypoślizgowe.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą mieć co najmniej cztery tygodnie, być całkowicie suche i wolne od mleczka cementowego (słabej warstwy pyłu na betonie), zanieczyszczeń i wszelkich wcześniejszych słabo związanych powłok. Bardzo gładki beton lub beton z mleczkiem cementowym należy wytrawić wytrawiaczem, aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Inne powierzchnie powinny być suche i wolne od luźnego materiału powierzchniowego, zanieczyszczeń i rdzy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Wlej płynną zawartość dwóch małych puszek (żywicę i utwardzacz) do większej zewnętrznej puszki i dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitego koloru. Nie mieszać z kruszywem antypoślizgowym. Wymieszane składniki należy przelać do płytkiej tacki i natychmiast zużyć. (Jeśli składniki i puszka do mieszania nie zostaną zdekantowane, staną się dość gorące i nie będą nadawać się do użytku).

WARUNKI APLIKACJI

Przechowuj Treadsafe w temperaturze od 15°C do 25°C przez 8 godzin przed użyciem. Zapewni to łatwiejszą aplikację zmieszanej żywicę i utwardzacza oraz zmaksymalizuje żywotność pojemnika.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Do nakładania mieszanki z płytkiej tacy wałka na powierzchnię do 5 m² należy używać wałka z włosiem (nie piankowego). Natychmiast równomiernie rozsypać kruszywo antypoślizgowe na mokrej warstwie, aby uzyskać pożądane wykończenie powierzchni (całkowite lub lekkie pokrycie). Za pomocą tego samego wałka przetoczyć posypane kruszywo, aby je zagruntować i pokryć mieszanką. Zazwyczaj nie jest konieczne ponowne napełnianie wałka wymieszaną żywicą, chyba że zastosowano bardzo duże ilości grysu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Czyszczenie aplikatorów nie jest praktyczne i po użyciu należy je wyrzucić. White Spirit lub podobny rozpuszczalnik usunie przypadkowe rozpryski (jeśli zostaną natychmiast usunięte).

UWAGI

Aby zapewnić najlepszą wydajność, NIE NALEŻY MALOWAĆ, JEŚLI WYSTĘPUJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 1) Uszczelniony beton: kapanie niewielkiej ilości wody na powierzchnię. Jeśli woda się zbierze, oznacza to, że na powierzchni znajduje się uszczelniacz i farba może nie przylegać prawidłowo. 2) Wilgoć w betonie: nałożyć na podłogę arkusz plastiku (np. worek na śmieci). Zaklej krawędzie taśmą i pozostaw na 24 godziny. Jeśli na wewnętrznej stronie folii pojawią się kropelki wody lub beton będzie wyglądał na mokry (ciemniejszy kolor), oznacza to, że wilgoć jest uwięziona w betonie. 3) Luźny beton lub pył betonowy: jeśli beton jest luźny, odrpyskuje lub zawiera pył betonowy, powłoka nie będzie działać prawidłowo, chyba że cały luźny materiał i pył zostaną usunięte, a uszkodzone obszary zostaną naprawione. 4) Podłogi pokryte zaprawą wyrównującą lub na posadzkach bezwodnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 30 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszance: 30 g/l
Kategoria LZO: A/j
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dotknięty obszar wodą z mydłem i dobrze spłukać. Pierwsza pomoc: w przypadku kontaktu z oczami, płukać zimną wodą przez 15 minut. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Wypić 1-2 szklanki wody lub mleka. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35° C.

Data wydania: 09/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zręczność się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu