RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

SUPERGRIP™ TREADSAFE WB

- Résine époxy antidérapante à base d'eau
- Séchage rapide : 2 couches en 1 jour
- Additifs céramiques
- Finition de sol résistante et facile d'entretien
- Faible teneur en COV

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP™ TREADSAFE WB

DESCRIPTION

SuperGrip™ TreadSafe WB a été reformulé pour produire une résine époxy antidérapante à base d'eau de première qualité. Le revêtement sèche maintenant plus rapidement pour permettre de réduire les temps d'immobilisation et dure plus longtemps pour économiser les coûts. Cette formule à séchage rapide permet également l'application de 2 couches en une journée. Notre mélange unique des meilleures résines avec une cire 'dure comme le diamant' et un additif céramique offre une finition de sol attractive, à faible entretien et qui dure dans le temps.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Les meilleurs résultats sont obtenus par temps chaud (minimum 15 °C), sec et bien ventilé. Par très hautes températures (30 °C et plus), il est recommandé d'humidifier légèrement le béton nu au préalable. Appliquer au rouleau à poils moyens, en faisant bien pénétrer le produit dans la surface du béton. Remuer de temps en temps assurera une répartition plus uniforme des granulats. Ne pas dépasser la couverture maximale de 30 m² par bidon de 5 litres et par couche. Le produit foncera légèrement au début du durcissement ; il ne faut donc pas le repasser au rouleau. La deuxième couche peut être appliquée dès que la première est sèche (généralement 4 à 6 heures) et doit être appliquée dans les 5 jours. Au-delà de 5 jours, poncer légèrement la première couche avant l'application de la seconde. Éviter de laver la surface pendant sept jours.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 heures
Recouvrable:	4-6 heures
Dur à cœur:	7 jours
Pot-life (vie du mélange):	Jusqu'à 2 heures à 20°C

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

160 microns

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

100 micron

CONSOMMATION THÉORIQUE

30m² par 5L par couche

PRÉPARATION DE SURFACE

Surfaces en béton – Les béton très gras seront préalablement traités au ND14 suivi d'un rinçage soigné.Traiter le béton de façon à ce qu'il soit sans laitance en surface, sans poussière et sans graisse à l'aide du Rust-Oleum® Surfa-Etch 108 pour donner une clé d'accrochage. Il doit être utilisé sur les bétons bruts et lisses. Rincer à l'eau claire et laisser sécher la surface. Une légère humidité résiduelle est acceptable puisque le produit est respirant. Surfaces lissées à l'hélicoptère ou très lisses – Le primaire 3333 ou 3366 doit être utilisé sur les surfaces lisses ou lissées à l'hélicoptère.

Béton neuf – Le béton doit avoir été séché pendant 4 semaines en été et 6 semaines en hiver. La surface devra ensuite être préparée à l'aide du Rust-Oleum® Surfa-Etch 108, être bien rincée avant l'application du produit.

Surfaces très poreuses– L'utilisation d'un primaire est recommandé tel que Rust-Oleum® 5401WB sur les surfaces très poreuses comme les chapes en ciment. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Surfaces peintes – Poncer pour retirer les parties friables de la peinture. Vérifier que la peinture restante est bien accrochée. Le Multi Cleaner peut être utilisé pour enlever les taches d'huile et de graisse de la surface peinte. Le ND14 est un dégraissant très puissant pour les bétons bruts très contaminés (il est susceptible de ramollir les anciennes peintures, faire un test préalable sur une petite surface pour vérifier).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Sortir le bidon de résine et le bidon de durcisseur du bidon principal. Bien mélanger séparément le contenu de chaque bidon puis vider dans le grand bidon (gratter sur le côté des bidons pour enlever les résidus. Mélanger les composants ensemble en utilisant une spatule ou un outil à lame large (une spatule en bois est idéal). Continuer en mélangeant jusqu'à obtention d'une consistance et d'une couleur unie. Ne pas mélanger plus d'un bidon à la fois. Si vous utilisez un agitateur pour perceuse électrique, utilisez également la spatule pour mélanger les résidus restés sur les côtés et dans le fond du bidon.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Les meilleurs résultats sont obtenus dans des conditions sèches (minimum 15°C), chaudes et aérées. Pour des températures dépassant 30ºC et plus, il est recommandé d'humidifier le béton auparavant. Appliquer au rouleau polyamide, en faisant bien pénétrer dans la surface du béton. Ne pas dépasser une surface de 30 m² par bidon de 5 litres, par couche. Le produit a tendance à foncer pendant le durcissement. La deuxième couche peut être appliquée dès que la première couche est sèche (généralement après 4-6 heures) et avant les 5 jours. Au-delà de 5 jours, la première couche devra être poncée avant d'appliquer la deuxième. Eviter de laver la surface pendant 7 jours.

DURÉE DE VIE

24 mois dans son récipient non ouvert.

Date d'émission: 22/06/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu