RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

SUPERGRIP™ TREADSAFE WB

- Antypoślizgowa żywica epoksydowa na bazie wody
- Szybkoschnąca: 2 warstwy w 1 dzień
- Dodatki ceramiczne
- Niewymagające konserwacji, odporne na zużycie wykończenie podłogi
- Niski poziom LZO

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP™ TREADSAFE WB

OPIS

Supergrip™ TreadSafe WB to najlepsza w swojej klasie antypoślizgowa żywica epoksydowa na bazie wody. Ta wytrzymała, łatwa w użyciu powłoka schnie szybciej, co skraca czas przestojów i jest trwalsza, co pozwala obniżyć koszty ponownego malowania. Szybkoschnąca formuła umożliwia również nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia. Nasza unikalna mieszanka najlepszych dostępnych żywic z "twardym jak diament" woskiem i dodatkiem ceramicznym zapewnia atrakcyjne, niewymagające konserwacji, odporne na zużycie wykończenie podłogi, które trwa i trwa

ZALECANE UŻYCIE

Najlepsze wyniki uzyskuje się w ciepłych (minimum 15ºC), suchych warunkach z dobrą wentylacją. W bardzo wysokich temperaturach (30ºC i powyżej) zaleca się najpierw lekko zwilżyć goły beton wodą. Nakładać za pomocą wałka o średnim włosiu, dobrze wcierając w powierzchnię betonu. Sporadyczne mieszanie zapewni bardziej równomierne rozprowadzenie kruszywa. Nie przekraczać maksymalnego pokrycia 30 m2 na 5 litrowe opakowanie, na warstwę. Produkt nieznacznie ciemnieje w miarę utwardzania i nie należy go nadmiernie wałkować. Drugą warstwę można nakładać, gdy tylko pierwsza warstwa wyschnie (zwykle 4-6 godzin) i należy ją nałożyć w ciągu 5 dni. Jeśli upłynie więcej niż 5 dni, pierwszą warstwę należy lekko zeszlifować przed nałożeniem drugiej warstwy. Unikaj mycia powierzchni przez siedem dni.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	2 godziny
Do przemalowania:	4-6 godzin
Pełne utwardzenie:	7 dni
Czas przydatności do użycia:	Do 2 godzin w temperaturze 20°C

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

160 mikronów.

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

100 mikronów.

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

30 m² na 5 l na warstwę.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Goły beton - usuń mleczko cementowe, kurz i wszelkie lekkie zabrudzenia lub osady tłuszczu za pomocą Rust-Oleum® Surfa-Etch 108. Rust-Oleum® Surfa-Etch 108 wytrawia również gładkie, gołe powierzchnie betonowe, aby zapewnić klucz. Usunąć Rust-Oleum® Surfa-Etch 108 przez dokładne spłukanie czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Jeśli pozostaną resztki wilgoci, jest to dopuszczalne, ponieważ SuperGrip TM TreadSafe WB jest oddychający.
Powerfloated lub bardzo gładkie powierzchnie powinien być stosowany na bardzo gładkich lub**powerfloated**powierzchniach.
Nowy beton - nowy beton należy pozostawić do wyschnięcia na cztery tygodnie latem i sześć tygodni zimą. Następnie powierzchnię należy przygotować za pomocą Rust-Oleum® Surfa-Etch 108, dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem tej powłoki. Powierzchnie o wysokiej porowatości - podkład może być wymagany w przypadku powierzchni o wysokiej przyczepności, takich jak piasek i jastrych cementowy. Prosimy o kontakt w celu uzyskania porady.
Powierzchnie malowane - zeszlifować w celu usunięcia luźnej farby. Sprawdź, czy pozostała farba jest dobrze związana. Bardzo gładka, błyszcząca farba powinna być lekko zeszlifowana, aby zapewnić klucz. MultiCleaner może być używany do usuwania smaru i oleju z malowanych powierzchni. ND14 jest bardzo silnym środkiem odtłuszczającym do zanieczyszczonego gołego betonu (ND14 może zmiękczyć farbę).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Wyjmij dwie wewnętrzne puszki z wysokiej zewnętrznej puszki. Dokładnie wymieszaj zawartość każdej puszki i wlej całą zawartość do zewnętrznej puszki (zeskrob wnętrze puszek, aby usunąć wszelkie pozostałości). Dokładnie wymieszaj składniki za pomocą szpatułki lub podobnego narzędzia z szerokim ostrzem (kawałek drewnianej łaty jest idealny). Kontynuować mieszanie do uzyskania jednolitego koloru i konsystencji. Nie mieszać więcej niż jednego opakowania na raz. Jeśli używane jest mieszadło do farby przymocowane do wiertarki elektrycznej, należy również użyć szpatułki do wymieszania niewymieszanego materiału z boków i dna puszki.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Najlepsze wyniki uzyskuje się w ciepłych (minimum 15ºC), suchych warunkach z dobrą wentylacją. W bardzo wysokich temperaturach (30ºC i powyżej) zaleca się najpierw lekko zwilżyć goły beton wodą. Nakładać za pomocą wałka o średnim włosiu, dobrze wcierając w powierzchnię betonu. Sporadyczne mieszanie zapewni bardziej równomierne rozprowadzenie kruszywa. Nie przekraczać maksymalnego pokrycia 30 m2 na 5 litrowe opakowanie, na warstwę. Produkt nieznacznie ciemnieje w miarę utwardzania i nie należy go nadmiernie wałkować. Drugą warstwę można nakładać, gdy tylko pierwsza warstwa wyschnie (zwykle 4-6 godzin) i należy ją nałożyć w ciągu 5 dni. Jeśli upłynie więcej niż 5 dni, pierwszą warstwę należy lekko zeszlifować przed nałożeniem drugiej warstwy. Unikaj mycia powierzchni przez siedem dni.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

24 miesiące w nieotwartych pojemnikach

Data wydania: 22/06/2026

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu