

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL



**TARMACOAT™**

## Hurtigtørrende sribemaling

- Overmalbar efter 1 time
- Tåler regn efter kun 1 time
- Kan påføres let fugtige overflader
- Særdeles slidstærk og UV-resistent
- Vandbaseret, ingen VOC

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# TARMACOAT™

## BESKRIVELSE

Tarmacoat™ 6100 er en meget hurtigtørrende 1K vandbaseret maling til gulve og afstribring.

## ANBEFALET BRUG

Anvendes på asfalt, beton, altaner, fortove, bitumen. Til midlertidig afmærkning af parkeringsbåse, som liniemarkering på sportsarealer, legepladser o. lign. Ikke velegnet til garagegulve. Produktet kan klare let trafik af cykler, biler o.lign. efter 24 timer. På områder med tungere trafik skal Tarmacoat™ 6100 hærde 48 timer inden ibrugtagning. I koldt og fugtigt vejr forlænges tørretiden.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,3
Glansgrad:	Mat
Glansgrad ved 60°:	10-12%
Faststofindhold i vægt:	57%
Tørstofindhold i volumen:	45%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	30 minutter
Håndteringstør:	1 time
Genbehandlingstør:	1 time
Fuldt hærdet:	2 dage

## ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

120 µm

## ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

54 µm

## TEORETISK FORBRUG

4 - 8 m<sup>2</sup> /ltr, afhængig af overfladetype

## PRAKTISK FORBRUG

Afhænger af overfladetype. På asfaltbelægninger vil rækkeevnen være ca. 4 m<sup>2</sup>/ltr

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, sund og tør (let fugtig er acceptabel). Tarmacoat kan påføres eksisterende maling forudsat at al dårligt vedhæftende materiale fjernes, og at blank overflade matslibes. Betonoverflader, der er porøse eller løse i overfladen, skal først grundes evt. med EpoxyShield Sealer 5220. Ikke-porøst beton grundes med fortyndet Noxyde. Asfaltbelægninger skal først påføres 1 lag 6100 Tarmacoat fortyndet 20% med vand.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Påføres ikke hvis der meldes om frost eller regn, eller hvis temperaturen er under 10°C og luftfugtigheden er over 85%.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres med rulle med medium luv. Et lag er oftest tilstrækkeligt, men på meget porøse og ru overflader samt ved behov for et mere slidstærkt system skal påføres to lag. Påføres ufortyndet.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Straks efter påføring rengøres værktøj med varmt sæbevand.

## BEMÆRKNINGER

Påføres ikke områder, der konstant står under vand.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	40 g/l
VOC-færdigblanding:	40 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

## HOLDBARHED

Minimum 2 år fra produktionsdato i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu