

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



TARMACOAT™

Wszechstronna, szybkoutwardzalna akrylowa farba do podłóg

- Odporny na deszcz i nadający się do ponownego malowania już po jednej godzinie
- Szczególnie nadaje się do asfaltu, asfaltu i podłoży bitumicznych
- Może być nakładany na lekko wilgotne powierzchnie
- Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Formuła na bazie wody, bezpieczna w użyciu i praktycznie bezzapachowa

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

TARMACOAT™

OPIS

Bardzo szybko schnąca wielofunkcyjna akrylowa farba na bazie wody do podłóg i znakowania.

ZALECANE UŻYCIE

Jako powłoka na asfalcie, betonie, chodniku, asfalcie, na zatokach parkingowych do krótkotrwałego lub przerywanego użytku, jako oznaczenie linii, na kortach tenisowych, placach zabaw i wielu innych. Nie nadaje się do podłóg w garażach. Produkt utwardza się w ciągu około 24 godzin w stopniu wystarczającym do przyjęcia lekkiego ruchu (rowerowego, samochodowego itp.). W przypadkach, w których można spodziewać się sporadycznego dużego natężenia ruchu, należy odczekać 48 godzin przed ponownym oddaniem powierzchni do użytku. Zimno i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na czas schnięcia.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,3
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	10-12%
Zawartość substancji stałych wagowo:	57%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	45%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minut
Do użytku:	1 godzina
Do przemalowania:	1 godzina
Pełne utwardzenie:	2 dni

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

120 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

54 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

4 - 8 m² na litr, w zależności od rodzaju powierzchni.

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

W zależności od rodzaju powierzchni. Na asfalcie pokrycie będzie prawdopodobnie zbliżone do 4 m²/l.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Upewnić się, że powierzchnia jest czysta, solidna i sucha (lekko wilgotna jest dopuszczalna). Tarmacoat może być nakładany na istniejącą farbę pod warunkiem, że cały słabo związany materiał zostanie usunięty, a błyszczące powierzchnie zostaną zmatowione papierem ściernym. W przypadku powierzchni betonowych, które są porowate i/lub mają luźne cząstki lub pudrują się, należy najpierw zagruntować podkładem Primer 44HS® lub EpoxyShield Sealer 5220. W przypadku nieporowatego betonu zagruntować rozcieńczonym NOXYDE®. W przypadku powierzchni asfaltowych nałożyć najpierw warstwę Tarmacoat™ 20% rozcieńczoną wodą.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Aby zapewnić jednorodność, materiały powłokowe należy dokładnie wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI

Nie stosować zewnątrz, jeśli prognozowany jest deszcz lub mróz lub jeśli temperatura jest niższa niż 10°C. Wilgotność względna poniżej 85%.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Stosować w postaci nierozcieńczonej.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Nakładać wałkiem o średnim włosiu. Jedna warstwa jest zwykle wystarczająca, chociaż druga warstwa może być konieczna na bardzo porowatych lub bardzo szorstkich powierzchniach lub gdy wymagany jest bardziej trwały system. Nakładać w postaci nierozcieńczonej.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Wyczyść narzędzia w ciepłej wodzie z mydłem, zanim produkt zacznie się utwardzać.

UWAGI

Nie stosować w miejscach, które będą stałe pod wodą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	40 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	40 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 2 lata od daty produkcji w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, jeśli jest przechowywany w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 09/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu