RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

DILUANT 160

Mélange de solvants à base d'hydrocarbures aromatiques

- Forte capacité de dilution
- Peut être utilisé pour de nombreux revêtements Rust-Oleum
- Egalement idéal pour éliminer les colles fortes

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DILUANT 160

DESCRIPTION
Solvants à base d'hydrocarbures aromatiques pour dilution ou/et nettoyage des produits Rust-Oleum.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Dilution / Nettoyant pour les produits suivants :
- 1085 Galvanisation à froid
- 8399 Primaire hygiénique
- 9100 Peinture époxy haute performance
- 9169 Peinture époxy antirouille
- 9170/80 Peinture époxy pour métal
- B95 Peinture époxy souple

Nettoyage uniquement (Dilution interdite) pour les produits suivants :
- 769 Primaire antirouille anti-humide
- 1060/1080 Primaire pour métal
- 3202 Galvinoleum
- 3366 Primaire d'accrochage à séchage rapide
- 5130 Primaire DSP
- 5401 Primaire époxy d'imprégnation
- 5421 Primaire époxy d'imprégnation
- 7201 Primaire Floorcoat PU
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Époxy sans solvant
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Peinture époxy souple
- GraffitiShield Polycoat
- TOUS les produits de réparation du béton à base d'époxy

Autres utilisations:
- Déterminer la nature des revêtements anciens et assurer la compatibilité avec les systèmes futurs
- Déterminer la présence de composés de durcissement
- Enlever la colle

REMARQUES
Consulter la fiche technique des produits à appliquer pour de plus amples informations.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	890 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE
5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 13/05/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu