

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## THINNER 191

# Diluant à base d'hydrocarbures aromatiques

- Combinaison correcte de solvants pour les produits Rust-Oleum basés sur un liant à base de résine alkyde
- Fort pouvoir diluant
- Pour les applications par pulvérisation

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# THINNER 191

## DESCRIPTION

Solvant à haut pouvoir diluant à base d'hydrocarbures aromatiques, particulièrement indiqué pour la dilution par pulvérisation des revêtements à base de polyuréthane..

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Diluant pour l'application par pulvérisation des produits suivants :

- 569 Primaire pour métal à séchage rapide
- 769 Primaire antirouille anti-humide
- 1060/1080 Primaire pour métal
- 7200 Floorcoat PU
- 7500 Alkythane
- 9600 Rust-o-Thane®

## CONDITIONS D'APPLICATION

Incorporer le diluant dans le produit à appliquer pour obtenir la viscosité d'emploi. Mélanger soigneusement. Une dilution excessive nuit à la durée et à la résistance du revêtement. Ne pas utiliser d'autres diluants que ceux prescrits dans les notices d'application ou dans le catalogue.

## REMARQUES

Consulter la fiche technique des produits à appliquer pour de plus amples informations.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 877 g/l  
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)