

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



DILUANT 22

Solvant à base d'hydrocarbures aromatiques

- Fort pouvoir diluant

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DILUANT 22

DESCRIPTION

Solvant à pouvoir diluant forte, à base d'hydrocarbures aromatiques.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Diluant pour laques et vernis synthétiques lors des applications à l'airless, dégraissage de la plupart des métaux et bois. Nettoyage des « taches » de peinture acrylique ou de produits fixateurs acryliques (p.e. sur verre).

Nettoyant et / ou Diluant pour les produits suivants :

- Coating PRT
- Fassiclor
- Fillcoat Waterproofing
- Fillcoat Fibres Waterproofing
- NOXYDE Pegarust
- Primer 44HS
- PVDF Primer
- Vernac

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Voir « Utilisation recommandée ». Sur des supports qui ne sont pas attaqués par Diluant 22 (par exemple le verre, l'émail à cuire), des taches de produits d'imprégnation acryliques (par exemple Pegafix, Parafix) et les peintures acryliques peuvent être facilement enlevés avec un chiffon imbibé de Diluant 22.

REMARQUES

Courbe de distillation: 160 - 180°C. Valeur Kb: 90. Teneur en aromatiques: 99%

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 1150 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 13/05/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu