



## UNICOAT 5000

# 2-componenten PU anti-graffiti coating

- Voor open en gesloten ondergronden
- Mooie zijdeglanzende kleurloze finish
- Goede UV-bestendigheid
- Permanente krasvaste anti-graffiti
- Herhaaldelijk reinigbaar



# UNICOAT 5000

## OMSCHRIJVING

Transparante 2 componenten watergedragen anti-graffiticoating op basis van polyurethaan en acrylaat voor zowel open als gesloten ondergronden.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Uni-Coat 5000 geeft een permanent anti graffiti systeem voor toepassing op aanwezige verfsystemen, diverse kunststoffen, muurverven, volkemplaten, metselwerk en beton.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 1,0 kg/l  
Mengverhouding: Basis : Verharder = 5,25 : 1 (Volume)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 2 uur  
Hanteerbaar: 2 uur  
Overschilderbaar: 6 uur  
Volledig uitgehard: 5 dagen  
Pot Life: 2,5 uur (20°C)

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

150 - 200 micron

## THEORETISCH VERBRUIK

Theoretisch verbruik: 100 µm droog = 250 µm nat = 4 m<sup>2</sup>/l

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De te behandelen ondergronden dienen winddroog, stof- en vetvrij te zijn. Component B geleidelijk onder mechanisch roeren toevoegen aan component A en mengen tot een homogene massa.

Na ongeveer 3 minuten mengen ca. 5 minuten laten ontschuimen.

Voor optimale duurzaamheid is op gesloten ondergronden minimaal twee lagen.

Bij toepassing op "open en zuigende ondergronden", zoals metselwerk, zijn minimaal drie lagen noodzakelijk om eenzelfde laagdikte te realiseren.

Uni-Coat 5000 aanbrengen met een kwast, een roller of met airless spuitapp.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 10°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 80%  
Minimale ondergrond temperatuur : 10°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Airless nozzle 0,013 – 0,015 inch. Druk 120 – 160 bar  
Spuithoek 40 – 65°. Maximaal 3,5 % verdunnen met water.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

## OPMERKINGEN

Restanten van het product en de lege verpakking als chemisch afval afvoeren in overeenstemming met lokale voorschriften en wettelijke bepalingen.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 20 g/l  
VOC readymix: 20 g/l  
VOC categorie: A/j  
VOC limiet: 140 g/l

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)