



UNICOAT COLOR

2-componenten PU anti-graffiti coating op kleur gemaakt

- Permanente krasvaste anti-graffiti
- In vele kleuren leverbaar
- Mooie zijdeglanzende finish
- Goede UV-bestendigheid en chemische resistentie
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden

UNICOAT COLOR

OMSCHRIJVING

2-Componenten waterverdunbare polyurethaancoating met een uitstekende hechting op diverse gesloten ondergronden, in vrijwel iedere kleur leverbaar.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als gekleurde primer en hechtlaag voor NanoSign-Coatex I en NanoSign-Coatex Shield op diverse gesloten ondergronden en diverse kunststoffen en volkernplaten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,02 – 1,5 kg/l
Vaste stof gehalte in volume: 40%
Mengverhouding: Basis : Verharder = 2,125 : 0,375 (Volume)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 2 uur
Hanteerbaar: 4 uur
Overschilderbaar: 14 – 18 uur
Volledig uitgehard: 2 dagen
Pot Life: 2 uur (20° C) bij verpakking van 1 kg

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm

THEORETISCH VERBRUIK

Bij een droge laagdikte van 40 micrometer: 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Het praktisch rendement is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Meng A- en B-component mechanisch en intensief in de juiste verhouding tot een homogeen mengsel wordt verkregen. Uni-Coat Color niet verdunnen. Breng Uni-Coat Color aan op een droge, schone en vuil/vetvrije ondergrond in 1 laag. Indien noodzakelijk ondergrond opruwen door schuren met nat of droog schuurpapier, grofte 180 – 280. Bij onvoldoende dekking of een te geringe vulling een tweede laag aanbrengen met inachtneming van voldoende droogtijd (4 – 6 uur).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur: 10°C
Maximale relatieve vochtigheid: 80%
Minimale ondergrondtemperatuur: 10°C
Maximale ondergrondtemperatuur: 30°C

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen met een zachte kwast.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen met een kortharige Perlon roller.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Onverdund aanbrengen. Spuitopening 0,013 inch tot 0,015 inch. Spuihoek 50 - 60°. Druk ca. 200 bar

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restanten van dit product dienen als chemisch afval behandeld te worden; mogen niet met het bedrijfs huishoudelijk afval meegegeven worden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 35 g/l
VOC readymix: 35 g/l
VOC categorie: A/j
VOC limiet: 140 g/l

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu