

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



VERNAC SATIN

Acrylklarlack

- Völlig farblos
- Transparent
- Hohe Wetterbeständigkeit
- Ausgezeichnete Biegsamkeit
- Alkalibeständig



VERNAC SATIN

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltiger Acrylklarlack.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Schutz von Nichteisenmetallen. Renovierung transparenter Lichtkuppeln (mit Ausnahme von Polycarbonat).

Vernac Satin nicht einsetzen als Bodenklarlack oder an Stellen, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	0,99 - 1,01
Glanzgrad:	Seidenglanz
Glanzgrad bei 60°:	Seidenglanz: +/- 30 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	49 - 51 %
Feststoffgehalt in Volume:	40 - 43 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Griffest:	1,5 St.
Überstreichbar:	4 St.
Durchgehärtet:	1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

42 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 - 15 m²/l je Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen vollkommen trocken und sauber sein. Alte Klarlackschichten (mit z.B. Rapid Super) und Oxydationsspuren (z.B. mit einem Poliermittel) auf Metallen müssen entfernt werden. Danach mit einem in Thinner 22 getränkten Tuch reinigen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimum 5°C, maximale Temperatur 35°C und maximale R.Lf. 80 %. Keine Kondensation während der Trocknung. Bei niedriger Temperatur und / oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten. Die Temperatur des Untergrundes muss 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Alle Typen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Mohairfarbrolle oder kurzhaarige Perlonrolle.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Thinner 22

BEMERKUNGEN

2 - 3 Schichten auftragen bei Außenarbeiten.

1 - 2 Schichten auftragen bei Innenarbeiten

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	499 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	400 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	500 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35° C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu