

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## X1 HUILE DE COUPE

# Fluide de coupe à formule spéciale

- Prolonge la durée de vie de l'outil
- La friction réduite permet une meilleure finition des surfaces
- Accélère les processus
- Plage de températures: -30 °C à 130 °C

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# X1 HUILE DE COUPE

## DESCRIPTION

Un fluide de coupe à formule spéciale qui lubrifie et refroidit les outils de coupe et les pièces usinées quel que soit le type de tâche concerné (coupe, forage, sciage ou taraudage). renforcé au BoroTecX™ et fournit des performances exceptionnelles. Le BoroTecX™ supporte les charges et les températures extrêmes, résiste à l'action des produits chimiques et possède d'excellentes propriétés de conductivité thermique. Un film ultrafin de X1 eXcellent Huile de Coupe permet d'obtenir une lubrification et une protection durables.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Coupe, forage, sciage et taraudage de tous les types de métaux ferreux et non-ferreux

## PRÉPARATION DE SURFACE

Veiller à ce que l'équipement électrique soit isolé et vérifier que les surfaces sont compatibles avant application. Nettoyer les composants et retirer l'ancien lubrifiant avant application.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer à des températures entre 5° et 35°C.

## APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30 cm.

## DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 13/05/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)