



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

Beschermen en decoreren van vochtige ruimtes

- Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels
- Primer en toplaag in één
- Goede hechting op glanzende en moeilijk te coaten oppervlakken
- Eenvoudig aan te brengen
- Duurzaam, afwasbaar, vochtbestendige afwerking



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

OMSCHRIJVING

Uitstekende watergedragen acrylaat interieurverf die de droge film beschermt tegen aantasting door schimmels. Ideaal voor vochtige ruimtes. Satijnglanzend. Slijt- en schrobbvast (ISO 11998 Klasse 1).

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor gebruik op binnenmuren, muurholtes, plafonds, sierstrips, deuren, tegels en andere verbare oppervlakken. Ideaal voor badkamers, kelders, keukens, wasruimtes, kasten, kleedkamers, hallen en zwembadruimtes en andere ruimtes waar sprake kan zijn van schimmel- en meeldauwvorming. Uitermate geschikt voor instellingen en bedrijfsgebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, hotels, verpleeghuizen, restaurants, sportfaciliteiten, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,42
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	Zijdeglans: 18-23%
Glansgraad bij 85°:	Zijdeglans: 47-53%
Vaste stof gehalte in gewicht:	54%
Vaste stof gehalte in volume:	38%
Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm bij 200 slagen)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	30 minuten
Overschilderbaar:	2 uur
Volledig uitgehard:	7 - 10 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 - 150 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 - 60 µm

THEORETISCH VERBRUIK

7 - 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

De dekking hangt in de praktijk van vele factoren af, zoals de poreusheid en ruwheid van de ondergrond, het soort toepassing en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oppervlakken moeten schoon, hard en vrij zijn van stof, vuil, vet, was, behanglijm, zeep, verfstrengen of andere verontreiniging. Verwijder alle schimmel en meeldauw voordat u gaat coaten.

Indien er mogelijk sprake is van schimmel en meeldauw achter muren, onder vloeren, in ventilatiesystemen of andere niet-zichtbare plaatsen neemt u contact op met een specialist voor het verwijderen van schimmel en meeldauw. Voor bedrijfsgebouwen en scholen dient u de geldende richtlijnen voor het verwijderen van schimmel in acht te nemen. Maak de oppervlakken schoon met een oplossing van 1 kopje huishoudbleekmiddel per liter water of een speciaal biocide reinigingsmiddel. Vlekken: roest-, tannine-, vet-, schimmel- & meeldauw- en andere vlekken moeten worden afgedekt met een geschikte vlekdekkende primer zoals Zinsser B-I-N, B-I-N Aqua, Bulls Eye 123 Plus of 123. Wanneer de primer wordt aangebracht over vlekken moet u eerst de vlek zo veel mogelijk verwijderen door afnemen, schuren, afkrabben, etc.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Om de homogeniteit van de verf te handhaven dient grondverf voorafgaande aan het gebruik goed te worden doorgeroerd.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Toepassen bij een temperatuur van de lucht en het oppervlak tussen 10 – 32 °C en een luchtvochtigheid minder dan 80%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruik een synthetische kwast. Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Mondstuk: 017 - 013.

Druk: 140 - 180 bar.

Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Zo nodig tot maximaal 10% met water verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Wacht minstens twee uur voordat u de tweede laag over de eerste aanbrengt.

Krasbestendig op glanzende oppervlakken na 5 - 7 dagen wanneer PERMA-WHITE is uitgehard. De nieuwe verf de eerste 7 dagen niet afschrobben.

Het product is niet bedoeld voor toepassing op vloeren of andere oppervlakken waar sprake is van langdurig contact met water of stoom, zoals doucheruimtes en sauna's.

Het product beschermt niet tegen door voedsel overgedragen of ziekteverwekkende bacteriën.

Voor het beste resultaat en optimale bescherming tegen schimmel en meeldauw moeten twee lagen worden aangebracht.

Wanneer PERMA-WHITE aangekleurd wordt en aangebracht moet worden op gladde en niet-poreuze ondergronden, eerst primen met Zinsser Bulls Eye 123 of 123 Plus.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 50 g/l

VOC readymix: 50 g/l

VOC categorie: A/i

VOC limiet: 140 g/l

Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad en de veiligheidsinformatie op de verfbus.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf de productiedatum in een afgesloten blik als dit is opgeslagen op een droge en goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht en bij temperaturen tussen 5 en 35 °C. Om vervorming te voorkomen moet u het blik na ieder gebruik afsluiten. Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit wanneer u het blik bewaart. Vrijhouden van vorst.

Uitgiftedatum: 11/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu